



环氧煤沥青漆

欢迎购买我厂环氧煤沥青漆产品。我厂生产的环氧煤沥青漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类环氧煤沥青漆产品全部通过 3C 认证, 各种环氧煤沥青漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

环氧煤沥青漆 (20 公斤油漆+2 公斤固化剂一组, 4-5 平方/公斤, **销售热线: 18953952255**)

- 一、组成: 由环氧树脂、煤焦沥青、溶剂固化剂等组成的双组份漆。
- 二、特性: 具有优异的耐海水、耐原油及良好的耐化学药品性和防锈性能。
- 三、用途: 可用于油舱、地下管道、水下设施等。

| 四、技术要求: 项目 | 指标 |
|------------|--------------------|
| 在容器中的状态 | 搅拌混合后, 无硬块, 呈均匀状态。 |
| 混合性 | 能均匀混合 |
| 施工性能 | 喷涂无障碍 |
| 干燥时间h(实干)≤ | 24 |
| 涂膜外观 | 涂膜外观正常 |
| 适用期h≥ | 3 (25℃) |
| 耐弯曲性mm≤ | 10 |
| 耐冲击性cm≥ | 30 |
| 不挥发物含量%≥ | 50 |

五、施工参考

- 1、前道漆膜表面应无油污、水份、灰尘等。
- 2、底材温度须高于露点3℃以上, 当底材温度低于5℃时漆膜不固化, 不宜涂装。
- 3、甲组份充分搅匀后, 搅拌下按配比将乙组份倒入甲组份中, 充分混合均匀, 静置熟化30min后, 视涂装方法, 用配套稀释剂, 调至施工粘度。
- 4、刷涂、滚涂或无气喷涂。
- 5、适用期: 6h(25℃)
- 6、

| | | | |
|-------------|------|-------|-------|
| 复涂间隔: 底材温度℃ | 5-10 | 15-20 | 25-30 |
| 最短间隔h | 48 | 24 | 12 |

- 7、推荐漆膜厚度: 120-150um.

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着环氧沥青漆产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)