



环氧清漆

欢迎购买我厂环氧清漆产品。我厂生产的环氧清漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类环氧清漆产品全部通过 3C 认证, 各种环氧清漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

环氧清漆 (20 公斤油漆+4 公斤固化剂一组, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由环氧树脂、有机溶剂、环氧固化剂、溶剂等组成。
- 二、特性: 具有优良的附着力, 耐酸、碱等性能。
- 三、用途: 用于腐蚀性较强的环境中。
- 四、技术要求:

项目	指标
外观	透明无机械杂质
干燥时间(120±2℃)≤	2 (表干≤2, 实干≤24)
固体含量 (成份-%)	50±2
硬度 (120℃, 3h)	0.5
柔韧性 mm	1
冲击强度 kg·cm	50

五、施工参考

- 1、前道漆膜或被涂物表面必须干燥清洁, 无油污, 水份, 灰尘等。
- 2、按配比要求搅拌下将乙组份倒入甲组份中, 充分搅匀, 静置熟化 15-30min 后, 视涂装粘度加入适量配套溶剂调整粘度。
- 3、当温度低于 5℃, 空气湿度大于 85% 的情况下, 不宜施工。
- 4、适用期为 4h。
- 5、以空气喷涂为主, 也可刷涂。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)