




丙烯酸漆

欢迎购买我厂丙烯酸漆产品。我厂生产的丙烯酸漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类丙烯酸漆产品全部通过 3C 认证, 各种丙烯酸漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

 丙烯酸漆 (20 公斤油漆一桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

一、组成: 由丙烯酸树脂、加入各种颜料及增塑剂经研磨后加入有机溶剂配制而成。

二、特性: 干燥迅速, 具体较高的附着力, 耐气候性好, 具有一定的防霉性能。

三、用途: 适用于各种轻金属表面, 也可用钢铁桥桥梁、仪表、电器等起保护和装饰作用。

四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合标准样板, 漆膜平整光滑。
粘度 (涂-4 粘度计) S \geq	40
干燥时间 h \leq	4
固体含量% \geq	15
柔韧性 mm \leq	2
硬度 (双摆) \geq	0.4
遮盖力 g/m 2 \leq	白 120, 黑 45, 兰、绿 80, 红、黄 160
冲击强度 kg \cdot cm	40
耐水性 h \geq	24
附着力 (级) \leq	2

五、施工参考

- 1、适宜空气喷涂施工, 常温干燥。
- 2、施工粘度为 16S 左右 (涂-4 粘度计)
- 3、如果喷涂粘度过主支出现拉丝现象, 一般喷二道为宜。间隔时间一般为 30min。
- 4、可与环氧底漆, 丙烯酸底漆配套使用。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知)

