



# 氟碳漆

欢迎购买我厂氟碳漆产品。我厂生产的氟碳漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类氟碳漆产品全部通过 3C 认证, 各种氟碳漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。

专家点评:



**氟碳漆**称之防腐涂料之王, 防腐效果自然是所有防腐涂料里面最好的, 但是价格也是极高的, 如果是海洋大气防腐, 酸碱性腐蚀很强, 建议选用此种油漆, 配套底漆建议: 环氧富锌底漆+环氧云铁防锈漆(中间漆)或只用环氧富锌底漆(环氧铁红底漆也可), 涂布率: 4-5 平方/公斤, 漆膜厚度在 60-80um 一遍。

一、组成: **氟碳漆**是以氟改性聚合树脂为主要基料, 加入各种耐腐蚀的颜料、填料、助剂及溶剂等组成, 经研磨分散而成组份一, 组份二为固化剂。

二、特性及用途: **氟碳漆**具有超长的耐候性, 优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、超强的抗污染性、高强度高光泽、且附着力极强、涂膜致密、耐冻膜性好, 且具有很好的装饰性。氟碳防腐漆广泛应用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、高档建筑等的防腐与装饰。

三、技术指标:

项目		技术指标
颜色及外观		各色、漆膜平整、光滑
粘度(涂-4 粘度计) S ≥		50
细度, um ≤		40
附着力, 级 ≤		1
柔韧性, mm ≤		1
冲击性, kg/cm2 ≥		50
干燥时间 ≤	表干 小时	2
	实干 小时	24
光泽(60°C) ≥		85
配套涂层耐 介质性能	耐水性 海水、淡水、半咸水	一年漆膜无变化
	耐盐雾	漆膜不起泡、不开裂
	耐酸性 10%	12 个月漆膜不起泡, 不脱落
	耐碱性 10%	12 个月漆膜不起泡, 不脱落
	耐有机溶剂	12 个月漆膜不起泡, 不脱落
人工加速老化		无粉化、无龟裂

#### 四、 氟碳漆施工参考:

- 1、底材表面必须除去尘土、油污、锈蚀和水迹等。施工前表面要清洁干燥。
- 2、使用时配漆要严格按标识比例配制。用多少配多少,用专用稀释剂调整至施工粘度。涂装不少于两道并达到要求厚度。
- 3、氟碳防腐漆可与环氧底漆、丙烯酸聚氨酯底漆配套使用,涂饰于处理好的钢铁、铝合金等底材上。
- 4、成份二易与潮气反应,故成份二的包装桶要保持严密,以免吸潮变质。
- 5、**氟碳漆**含有有机溶剂,应远离火源,隔绝热源。
- 6、储存期为一年。过期需经检验合格可继续使用。

