



金属氟碳漆

欢迎购买我厂**金属氟碳漆**产品。我厂生产的**金属氟碳漆**全部通过ISO9001国际认证,各类**金属氟碳漆**产品全部通过3C认证,各种**金属氟碳漆**质量全面达标,主要产品有民用涂料,工业涂料,防腐涂料,木器家具涂料,建筑装饰涂料等。

专家点评:

金属氟碳漆称之防腐涂料之王,防腐效果自然是所有防腐涂料里面最好的,但是价格也是极高的,如果是海洋大气防腐,酸碱性腐蚀很强,建议选用此种油漆,配套底漆建议:环氧富锌底漆+环氧云铁防锈漆(中间漆)或只用环氧富锌底漆(环氧铁红底漆也可),涂布率:4-5 平方/公斤,漆膜厚度在 60-80um一遍。

一、组成:**金属氟碳漆**是以氟改性聚合树脂为主要基料,加入各种耐腐蚀的颜料、填料、助剂及溶剂等组成,经研磨分散而成组份一,组份二为固化剂。

二、特性及用途:**金属氟碳漆**具有超长的耐候性,优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、超强的抗污染性、高强度高光泽、且附着力极强、涂膜致密、耐冻膜性好,且具有很好的装饰性。氟碳防腐漆广泛应用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、高档建筑等的防腐与装饰。

三、技术指标:

项目		技术指标
颜色及外观		各色、漆膜平整、光滑
粘度(涂-4粘度计) S ≥		50
细度, um ≤		40
附着力, 级 ≤		1
柔韧性, mm ≤		1
冲击性, kg/cm2 ≥		50
干燥时间 ≤	表干 小时	2
	实干 小时	24
光泽(60°) ≥		85
配套涂层耐 介质性能	耐水性 海水、淡水、半咸水	一年漆膜无变化
	耐盐雾	漆膜不起泡、不开裂
	耐酸性 10%	12个月漆膜不起泡,不脱落
	耐碱性 10%	12个月漆膜不起泡,不脱落
	耐有机溶剂	12个月漆膜不起泡,不脱落
人工加速老化		无粉化、无龟裂

四、金属氟碳漆施工参考:

- 1、底材表面必须除去尘土、油污、锈蚀和水迹等。施工前表面要清洁干燥。
- 2、使用时配漆要严格按标识比例配制。用多少配多少,用专用稀释剂调整至施工粘度。涂装不少于两道并达到要求厚度。
- 3、氟碳防腐漆可与环氧底漆、丙烯酸聚氨酯底漆配套使用,涂饰于处理好的钢铁、铝合金等底材上。
- 4、成份二易与潮气反应,故成份二的包装桶要保持严密,以免吸潮变质。
- 5、**金属氟碳漆**含有有机溶剂,应远离火源,隔绝热源。
- 6、储存期为一年。过期需经检验合格可继续使用。

