



# 水性无机富锌底漆

欢迎购买我厂水性无机富锌底漆产品。我厂生产的水性无机富锌底漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类水性无机富锌底漆产品全部通过 3C 认证, 各种水性无机富锌底漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰等。

水性无机富锌底漆 (20 公斤甲组份+4 公斤乙组份一组, 2-3 平方/公斤, 销售热线: 13625398005)

- 一、组成: 该漆由碱金属硅酸盐为成份一, 锌粉及颜料为组份二, 组成的双组份分装产品。
- 二、特性: 该漆具有优良的防腐蚀作用, 以为为溶剂, 无火灾危险, 能耐 400℃ 高温, 耐原油耐溶剂优异。
- 三、用途: 该漆可用于油罐、油舱、溶剂舱、压载水舱及环境和条件较苛刻的海洋钢铁结构、桥梁、烟囱等, 还可以做为防锈耐热涂料。

#### 四、技术要求:

项目	指标
漆膜颜色及外观	红灰色至深灰色, 色调不足, 漆膜平整
粘度 (涂-4 杯) S ≥	20
附着力 (胶带法)	漆膜不脱落
干燥时间 min ≤	表干 15 实干 45
耐水性(1d)	允许轻微变色、无锈、无泡
耐盐雾性 (10d)	允许轻微变色、无锈、无泡
耐湿热性(10d)	允许轻微变色、无锈、无泡
耐汽油性(10d)	无变化
耐热性 (400℃,10h)	允许轻微变色
耐溶剂(甲苯, 1d)	无变化

#### 五、施工参考

- 1、底材应先去油污后, 再经喷丸, 喷砂处理, 并将底材清除干净。
- 2、两组份按照规定的比例混合, 混合时应把锌粉及颜料组份慢慢倒进基剂组中, 两组必须充分混合均匀, 在施工时应随时搅拌以防其沉淀, 若有漆皮或杂质, 必须滤除, 施工方法以空气喷涂为主。
- 3、充分混合均匀后, 应静置熟化 30min 后再进行施工。
- 4、适用期: 8h(25℃)
- 5、当温度低于 5℃ 相对湿度大于 85% 时不宜施工。
- 6、涂装间隔: 大于 48h(25℃)
- 7、配套面漆: 脂肪族聚氨酯面漆, 环氧漆, 乙烯漆等。

#### 六、运输、贮存

产品在运输时, 应防止雨淋, 日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。

本品属于水性涂料, 运输时不能低于 0℃, 产品应存放于阴凉通风、干燥处, 防止日光直接照射, 冬季注意保暖, 贮存温度不能低于 0℃。

#### 七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)